# CIMBACIM STOP

## MORTIER DE COLMATAGE

**PRESENTATION :** **CIMBACIM STOP** est un mortier prêt à être gâché, à prise rapide et expansion, destiné à maîtriser instantanément des infiltrations d'eau ou réaliser des scellements.

**CARACTERISTIQUES :**
Densité de la poudre : 1,50
Densité de la pâte : 2
PH de la pâte : 13
Granulométrie : < à 2 mm
Durée d'emploi : 1 à 2 minutes
Temps de prise : 3 à 5 minutes
Résistance à la compression : 2 heures : 9 Mpa
1 jour : 12,5 Mpa

**AVANTAGES :**
Stoppe la contre-pression d'eau à faible ou gros débit ( +1bar )
S'emploi également en immersion.
Constitue des réparations et scellements durables.

**MODE D'EMPLOI :** Préparation des supports : Ouvrir et agrandir les trous et fissures afin d'avoir des bords francs et solides et permettre l'expansion du produit.
Application : Ne prévoir que de petites quantités de mortier (2 truelles maximum).
Ne pas trop malaxer afin de ne pas casser la prise.
Faire une boule dans la main, attendre quelques secondes et bourrer dans le logement préparé.
Presser fortement avec les mains pendant 1 minute.
Eliminer le superflu à la truelle, par grattage, après la prise.
En cas de fuite très importante ou large, commencer le Rebouchage par les zones de faible débit, en terminant par le point central.

NOTA : Dans le cas d'une contre-pression supérieure à 1 bar, agrandir le trou, positionner un tuyau au fond permettant l'évacuation de l'eau, sceller ce tuyau avec le produit en retrait de 2 cms de la paroi. Obturer le tuyau avec un bouchon en bois enfoncé au marteau . Garnir l'ensemble afin de noyer le tuyau et le bouchon.

**CONDITIONNEMENT :** Seau de 5 kilos.

**PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL**